



BARNIZ VELERO

Βερνίκι θαλάσσης

MONTÓ
profesional

Κωδικός 17_101

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές βερνίκι θαλάσσης αλκυδ-ουρεθάνης με γυαλιστερό φινίρισμα. Σκληρό και ελαστικό με καλή πρόσφυση και αντοχή στο κιτρίνισμα. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ελαστικό
- Γυαλιστερό φινίρισμα
- Πλενόμενο
- Καλή πρόσφυση
- Αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες
- Αντοχή στο κιτρίνισμα
- Φίλτρα UV
- Εύκολη εφαρμογή
- Άοσμο μόλις στεγνώσει

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Απόχρωση | Διάφανο |
| Ειδικό Βάρος | 0,89± 0,05 kg/l |
| Στερεά όγκου | 50± 1 |
| Στερεά σε βάρος | 57± 1 |
| Απόδοση | 15-21 m ² /L |
| Χρόνος στεγνώματος | (20°C HR: 60%): 2-5 ώρες Επαναβαφή: 24 ώρες |
| Αραιώση / Καθαρισμός εργαλείων | Διαλυτικά 1401, 1402 |
| Συσκευασίες | 375 ml, 750 ml, 4L |

Θερμοκρασία, υγρασία και πάχος στρώσης μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο στεγνώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Νέες επιφάνειες:

Νέα ξύλα:

Εφαρμόζοντας ειδικά προϊόντα προστατέψτε το ξύλο από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά ή/και υπολείμματα.

Εφαρμόστε σε ξύλο με περιεκτικότητα σε υγρασία μικρότερη από 12%.

Εφαρμόστε σε στεγνό ξύλο υγιές, καλά απολιπανμένο, χωρίς σκόνη.

Τρίψτε και αφαιρέστε πιθανά ίχνη κόλλας.

Εάν το ξύλο παρουσιάζει σημάδια γήρανσης, πρέπει προηγουμένως να τριφτεί και στη συνέχεια να καθαριστεί η σκόνη από την επιφάνεια.

Αποκατάσταση και συντήρηση

Ξύλο με βερνίκι ή βαμμένο:

Απομακρύνετε ξένα υλικά αφαιρέστε τα σαθρά σημεία ή το χρώμα/ βερνίκι που βρίσκεται σε κακή κατάσταση, τρίψτε ελαφρά, αφαιρέστε τη σκόνη και προχωρήστε όπως σε νέο ξύλο.

Αν το ξύλο έχει βερνικωθεί με βερνίκια κλειστού πόρου ή πολυουρεθάνης αφαιρέστε τελείως με Universal Remover ή με μηχανικά μέσα και συνεχίστε όπως σε καινούργιο ξύλο. Εάν η επιφάνεια είναι σε καλή κατάσταση, τρίψτε και

καθαρίστε την επιφάνεια από τη σκόνη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται η πρόσφυση σε παλιά χρώματα και βερνίκια.

Συμβουλές εφαρμογής

Ανακατέψτε το προϊόν μέχρι να ομογενοποιηθεί και αραιώστε την πρώτη στρώση. Το βερνίκι μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων, αν και είναι καλό να τρίψετε απαλά την επιφάνεια για να εξασφαλίσετε τέλεια πρόσφυση ειδικά στην περίπτωση ξύλων με τάση να ξεφλουδίζουν. Για μεταξένιο φινίρισμα συνιστάται επίσης να τρίψετε πριν την τελευταία στρώση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, ούτε σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία.

Διατηρήστε καλές συνθήκες αερισμού κατά το χρόνο στεγνώματος. Μην εφαρμόζετε με σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%. Ανακατεύετε τακτικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο χρωματισμός αυξάνει σημαντικά την αντοχή του προϊόντος στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Καθαρισμός / Αραίωση:

Disolventes 1401, 1402

Αραίωση:

Πινέλο: 0-5%

Ρολό: 0-5%

Πιστόλι air less: 5%

Πιστόλι air mix: 5%

Πιστόλι αερογράφος: 5%

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ ΗΛ. (+30) 210 9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr

Website: www.smirniopoulos.gr

PINTURAS MONTO S.A.U.

Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines

-e-mail: comercial@montopinturas.com

<http://www.montopinturas.com>