

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Το Interdeck παρέχει ένα εξαιρετικό αντιολισθητικό τελείωμα. Περιέχει ένα λεπτό αδρανές πρόσμιγμα και εφαρμόζει εύκολα σε όλα τα υποστρώματα.

\* Τελείωμα χαμηλής γυαλάδας εμποδίζει το εκθαμβωτικό, αντανακλώμενο ηλιακό φως των καταστρωμάτων

\* Εύκολη εφαρμογή

\* Διαθέσιμο σε μια σειρά χρωμάτων

Η σκληρή ρητίνη του πολυουρεθανίου προστατεύει τα καταστρώματα από την καθημερινή φθορά και σκίσιμο.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ**

<b>Χρώμα</b>	YJB000-White, YJB923-Squall Blue, YJC089-Cream, YJF684-Grey, YJG009-Sand Beige
<b>Τελείωμα</b>	Χαμηλή γυαλάδα
<b>Συγκεκριμένη Βαρύτητα</b>	1.4
<b>Ογκοι στερεών</b>	54%
<b>Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος</b>	2 χρόνια
<b>VOC (Όπως παρέχεται)</b>	357 g/l
<b>Διαστάσεις Μονάδας</b>	750 ml

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΛΥΨΗ**

	Στέγνωμα			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Στεγνό στην αφή	5 ώρες	4 ώρες	3 ώρες	2 ώρες
Στεγνό για να βαδίσει κανείς πάνω	4 μέρες	3 μέρες	2 μέρες	1 μέρες
<b>Επικάλυψη</b>				
<b>Θερμοκρασία Υποστρώματος</b>				
Επικαλυμμένο από	5°C (41°F) Ελάχιστο	15°C (59°F) Μέγιστο	23°C (73°F) Ελάχιστο	35°C (95°F) Ελάχιστο
Interdeck	24 ώρες	4 μέρες	20 ώρες	3 μέρες
			16 ώρες	2 μέρες
				12 ώρες
				1 μέρες

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ****Προετοιμασία****ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ**

**Σε Καλή Κατάσταση** Πλύντε με Super Cleaner, ξεπλύντε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 280-320.

**Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση** Αφαιρέστε όλες τις προηγούμενες επιστρώσεις και ασταρώστε το υπόστρωμα.

**ΑΣΤΑΡΩΜΑ** Όλη η προετοιμασία για γυμνά υποστρώματα καλύπτεται στο κατάλληλο φύλλο δεδομένων για αστάρια.

**ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ** Λειάντε με γυαλόχαρτο 80-180 και μετά με γυαλόχαρτο 280. Αφαιρέστε τη σκόνη από το τρίψιμο περνώντας με πινέλο, ξεσκονίζοντας και περνώντας με ένα πανί. Αν περάστε με πανί βρεγμένο με διαλυτικό, περιμένετε να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε τα συνιστώμενα προϊόντα για απευθείας εφαρμογή σε ξύλο (δείτε τα συγκεκριμένα συστήματα επίστρωσης).

**ΧΑΛΥΒΑΣ** Αφαιρέστε τη γλίτσα με διαλυτικό ή ένα κατάλληλο απορρυπαντικό. Κάντε αμμοβολή με Sa 2½ - κοντά στις λευκές μεταλλικές επιφάνειες. Αν δεν είναι δυνατή η αμμοβολή, τρίψτε τη μεταλλική επιφάνεια με λειαντικούς δίσκους αρ. 24-36, ώστε να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη, καθαρή, φωτεινή μεταλλική επιφάνεια με μοτίβα άγκυρας των 50-75 μικρών. Χρησιμοποιείστε λειαντήρα γωνιών σε μικρές περιοχές. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Περάστε την πρώτη στρώση αστάρι με αστάρι της International, σύμφωνα με τις οδηγίες για το συγκεκριμένο σύστημα βαφής.

**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ** Αφαιρέστε τη γλίτσα με διαλυτικό ή ένα κατάλληλο απορρυπαντικό. Τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο 24-120 βαθμών (κατάλληλο για αλουμίνιο). Για να επιτευχθεί βέλτιστη προσκόλληση, συνιστάται η χρήση πιο σκληρού γυαλόχαρτου. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Περάστε την πρώτη στρώση αστάρι με αστάρι της International το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τις οδηγίες για το συγκεκριμένο σύστημα βαφής.

**GRP** Αφαιρέστε τη γλίτσα με διαλυτικό ή ένα κατάλληλο απορρυπαντικό. Τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο 60-120 βαθμών. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Περάστε την πρώτη στρώση αστάρι με αστάρι της International, σύμφωνα με τις οδηγίες για το συγκεκριμένο σύστημα βαφής.

**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΕΣ** Λόγω της ενδεχομένως πορώδους φύσης των επενδύσεων ζελατίνης που έχουν μεγάλη ηλικία/έίναι ξεθωριασμένες, ο κίνδυνος πταγίδευσης διαλύτη/γυρασίας μετά τον χρωματισμό είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο όταν η επένδυση ζελατίνης είναι καινούργια. Ως αποτέλεσμα, αυτή η πταγίδευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημιουργία φυσαλίδων στη μεμβράνη χρώματος. Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

δημιουργίας φυσαλίδων στη μεμβράνη χρώματος συνιστάται να εφαρμόζονται 3 επιστρώσεις με Interprotect για να σφραγίσουν την επένδυση ζελατίνης. Το Interprotect πρέπει να επικαλυφθεί με Perfection Undercoat πριν από την εφαρμογή της τελικής επιστρώσης.

**ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ** Εάν απαιτείται γέμισμα, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο προϊόν από την σειρά International .

#### Μέθοδος

Γυαλοκαθαρίστε το αστάρι με υγρό ή στεγνό γυαλόχαρτο 180-220. Αφαιρέστε τη σκόνη με μια σκούπα σκόνης. Εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις.

#### Υποδείξεις

**Ανάμιξη** Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.

**Διαλύτης** YTA800 Διαλυτικά No.1

**Καθαριστής** YTA800 Διαλυτικά No.1

**Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας** Εφαρμόστε σε ξηρές συνθήκες, με καλό αερισμό.

**Άλλο** Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, είτε βάψτε βουρτσίζοντας καρφωτά ή χρησιμοποιείστε ρολό μοχέρ.

#### Μερικά Σημαντικά Σημεία

Ειδικά διαμορφωμένο για εξωτερική χρήση.

Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 10°C και μέγιστη 30°C.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C.

Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F.

#### Συμβατότητα/Υποστρώματα

Κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα και γεμισμένες επιφάνειες. Ακατάλληλο για μόνιμα βυθισμένες επιφάνειες. Μην καθαρίζετε με πολύ αλκαλικούς καθαριστές.

#### Αριθμός Επιστρώσεων

1-2 επιστρώσεις

#### Κάλυψη

(Θεωρητικά) - 10.8 m<sup>2</sup>/lt

#### Συνιστώμενο DFT ανά στρώση

50 μίκρο έηρος

#### Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

93 μίκρο υγρής

#### Μέθοδοι εφαρμογής

Βούρτσα, Ρολό.

Ακατάλληλο για εφαρμογή με σπρέι.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### Αποθήκευση

##### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Interdeck εξασφαλίστε ότι μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.

##### ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Το Interdeck πρέπει να φυλάγεται σε κοντέινερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

#### Ασφάλεια

##### ΓΕΝΙΚΑ:

Διαβάστε τα περιή ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.

##### ΔΙΑΘΕΣΗ:

Μή πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιείστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.

Τα υπολείμματα του Interdeck δεν πρέπει να απορριφθούν μέσω της αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου ή να πεταχτούν σε ελεύθερο σκουπιδότοπο χωρίς άδεια. Η απόρριψη των κατάλοιπων πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τις αρχές.

#### ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.